

Sioo:x Premium Holzschutz Fassade

Designed By Nature



PRODUKTBESCHREIBUNG

Sioo:x Premium Holzschutz Fassade ist Teil des Sioo:x Holzschutzsystems auf Siliziumbasis und die erste von zwei Stufen. Sioo:x Premium Holzschutz Fassade besteht aus Siliziumsilikat, das tief in das Holz eindringt und in Kombination mit Sioo:x Oberflächenschutz Fassade für eine samtige, schöne Fläche in einem natürlichen Silbergrauton sorgt. Das Produkt ist gleichzeitig wasserabweisend und diffusionsoffen; somit schützt es das Holz und lässt es natürlich atmen. Das Siliziumsystem bindet die Holzoberfläche und macht das Holz trockener und fester. Dadurch wirkt es Rissen, Algenbefall und leichter Fäulnis entgegen. Die Siliziumpartikel verleihen dem Holz einen natürlichen UV-Schutz und verhindern so den biologischen Abbau. Sioo:x Premium Holzschutz Fassade ist ein rundum natürliches Produkt ohne Biozide. Bei sachgemäßer Wartung bleibt seine Wirkung bis zu 15 Jahre lang erhalten.

BITTE BEACHTEN_

Regen ist so lange zu vermeiden, bis zwei Schichten Sioo:x Premium Holzschutz Fassade und eine Schicht Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade aufgetragen und getrocknet sind. Um ein zu schnelles Trocknen zu vermeiden, nicht zur Mittagszeit bei starker Sonne arbeiten. Man kann das Fassadenholz nach Belieben auch im Innenbereich behandeln und dann draußen mit den fertig imprägnierten Brettern arbeiten. Die Mindesttemperatur zum Auftragen einschließlich Trocknen beträgt +6 °C. Spritzer und Flecken sofort mit einem feuchten Lappen aufnehmen, damit sie auf keinen Fall eintrocknen.

VORBEREITUNGEN

Sioo:x Premium Holzschutz Fassade wird auf gründlich gereinigte Holzflächen aufgetragen. Die Oberfläche von Öl, Farbe, Algen, schwarzen Stellen und anderem Schmutz befreien. Eventuelle Reste abschleifen. Älteres Holz wird mit alkalischem Reinigungsmittel und einer Bürste gesäubert. ALLE angrenzenden Flächen (insbesondere Glas und Aluminium) sorgfältig vor Spritzern schützen. Verwenden Sie Handschuhe und eine Schutzbrille. Premium Holzschutz Fassade kann aufgetragen werden, wenn die Temperatur zwischen +6° und +30° beträgt und innerhalb der nächsten 24 Stunden kein Regen zu erwarten ist.

BEHANDLUNG

Den Kanister vor und während der Behandlung schütteln. Sioo:x Premium Holzschutz Fassade auf das trockene Holz aufbringen, mit einem breiten Pinsel verteilen und mindestens 2 Stunden trocknen lassen, bis sich die Oberfläche trocken anfühlt. Eine weitere Schicht Holzschutz Fassade auftragen und mindestens 4 Stunden trocknen lassen, bis sich die Oberfläche trocken anfühlt. Damit ist das Holz vorbereitet für die weitere Behandlung mit Premium Oberflächenschutz Fassade, siehe Produktblatt für Premium Oberflächenschutz Fassade. Beim Arbeiten mit der Farbspritze darauf achten, dass der Holzschutz gut in das Holz eindringt.

WARTUNG

Siehe Produktblatt für Sioo:x Oberflächenschutz Fassade.

ÜBERSTREICHEN

Möglich mit ölhaltigen Produkten, siehe Produktblatt für Sioo Oberflächenschutz Fassade.

MATERIALVERBRAUCH Fassade, zwei Anstriche: ca. 4 m² je Liter
Thermoesche, Thermowood, zwei Anstriche: ca. 5 m² je Liter

HÄUFIGE FRAGEN ZU SIOO:X HOLZSCHUTZ FASSADE Was tun, wenn es regnet, bevor der frisch aufgetragene Sioo:x Oberflächenschutz Fassade getrocknet ist?

Sioo:x Holzschutz ist wasserlöslich und wird durch Regen ausgewaschen; leichter Nieselregen ist jedoch kein Problem. Nach dem Regen eine zusätzliche Schicht Sioo:x Premium Holzschutz Fassade auftragen.

Was passiert, wenn Sioo:x Holzschutz auf Glas kommt?

Sioo:x Holzschutz löst Glas auf und muss daher sofort mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Nicht beseitigte Flecken sind permanent.

Technische Informationen

Einsatzbereiche: Holzfassaden, Schutzwände, Zäune und andere vertikale Flächen.

Holzarten: Feingesägt: Fichte, Kiefer, Kiefernkerndholz, Thermokiefer, Thermoesche, Thermowood, Zeder, Lärche. Feingesägtes Holz ist zu bevorzugen.

Ausrüstung: Breiter Pinsel und Eimer
(nach der Verwendung sofort mit Wasser reinigen)

Temperatur beim Auftragen: +6 °C - 30 °C

Feuchtegehalt des Holzes: Max. 23 %

Lagerung: +5°C - 25°C

Haltbarkeit: 6 Jahre in ungeöffneter Verpackung

Inhalt: Silizium, Kalium, natürliche Pflanzenteile und Wasser

pH: 11,5

Umwelt: Kleinere Mengen kann man in den Abfluss gießen

Kundenkontakt: Sioo:x Wood Protection AB, Von Utfallsgatan 20,
+46 31-42 42 62, info@sioo.se, sioo.se

Deutschland: H2 Bauprodukte GmbH, Oberhofen 42, 87452 Altsried,
08373/92 38 900, info@lignaprotect.de

Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade

Designed by Nature

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade ist die zweite von zwei Stufen des Sioo:x Holzschutzsystems auf Siliziumbasis. Sioo:x Premium Holzschutz Fassade besteht aus Siliziumsilikat, das tief in das Holz eindringt und in Kombination mit Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade für eine samtige, schöne Fläche in einem natürlichen Silbergrauton sorgt. Das Produkt ist gleichzeitig wasserabweisend und diffusionsoffen; somit schützt es das Holz und lässt es natürlich atmen. Das Siliziumsystem bindet die Holzoberfläche und macht das Holz trockener und fester. Dadurch wirkt es Rissen, Algenbefall und leichter Fäulnis entgegen. Die Siliziumpartikel verleihen dem Holz einen natürlichen UV-Schutz und verhindern so den biologischen Abbau. Durch Kontakt mit Wasser wird die Fassade nach und nach grau: Nach ein bis zwei Jahren ist sie weißgrau und nach ein paar weiteren Jahren wunderschön silbergrau. Der erste Anstrich mit Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade erfolgt nach der Behandlung mit Sioo:x Holzschutz Fassade. Danach muss das Holz erst nach 4–7 Jahren oder nach Bedarf erneut mit Oberflächenschutz behandelt werden.

BITTE BEACHTEN

Regen ist so lange zu vermeiden, bis zwei Schichten Sioo:x Premium Holzschutz Fassade und eine Schicht Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade aufgetragen und getrocknet sind. Um ein zu schnelles Trocknen zu vermeiden, nicht zur Mittagszeit bei starker Sonne arbeiten. Die Mindesttemperatur zum Auftragen einschließlich Trocknen beträgt +6 °C. Spritzer und Flecken sofort mit einem feuchten Lappen aufnehmen, damit sie auf keinen Fall eintrocknen.

VORBEREITUNGEN

ALLE angrenzenden Flächen (insbesondere Glas und Aluminium) sorgfältig vor Spritzern schützen. Verwenden Sie Handschuhe und eine Schutzbrille. Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade kann dann aufgetragen werden, wenn die Temperatur zwischen +6 ° und +30 ° beträgt und innerhalb der nächsten 24 Stunden kein Regen zu erwarten ist. Das Holz wird mit zwei Schichten Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade vorbehandelt. Nach einer Trockenzeit von mindestens 4 Stunden kann man Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade auftragen.

BEHANDLUNG

Den Kanister vor und während der Behandlung schütteln. Beim Arbeiten mit der Farbspritze darauf achten, dass der Oberflächenschutz gut in das Holz eindringt.

1. Anstrich Nach dem zweiten Anstrich von Holzschutz Fassade und mindestens 4 Stunden Trockenzeit wird Oberflächenschutz Fassade mit einem breiten Pinsel oder Spritzgerät aufgetragen. Danach mindestens 2 Stunden trocknen lassen.

Nachfolgender Anstrich (nach 4-6 Jahren) Die Fläche sorgfältig mit Sioo:x Holzreiniger und einer weichen Bürste oder Schwamm reinigen. Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade auf sauberes, trockenes Holz auftragen und trocknen lassen.

WARTUNG

Eventuellen Schmutz mit Sioo:x Holzreiniger und einer weichen Bürste oder einem Schwamm entfernen. Bäume oder Sträucher, die dicht an der Fassade stehen, können zu erhöhtem Grünalgenbefall führen. Deshalb die Fassade sauber halten.

ÜBERSTREICHEN

Mit Sioo:x behandeltes Holz kann mit ölbasierten Produkten überstrichen werden. Bei wasserbasierten Produkten muss man das Holz zuvor mit einem alkalischen Reiniger waschen und den Oberflächenschutz restlos entfernen.

MATERIALVERBRAUCH

Neues druckimprägniertes Kiefernholz, zwei Anstriche ca. 5 m² je Liter Kiefernholz, Cumaro, Kirai, Sibirische Lärche: ca. 6 m² je Liter Thermoese, Thermowood, zwei Anstriche: ca. 4 m² je Liter

HÄUFIGE FRAGEN ZU SIOO:X OBERFLÄCHENSCHUTZ FASSADE

Was tun, wenn es regnet, bevor Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade getrocknet ist?

Sioo:x Oberflächenschutz ist eine wasserlösliche Emulsion, die durch Regen weggespült wird. Deshalb muss man, nachdem das Holz wieder getrocknet ist, eine neue Schicht Sioo:x Premium Oberflächenschutz Fassade auftragen.

Wie schnell wird das Holz heller?

Das Holz ist zunächst gelbbraun, wird jedoch bei Kontakt mit Wasser nach und nach heller. Nach 1–2 Jahren wird es weißgrau, nach ein paar weiteren Jahren etwas dunkler und schließlich wunderschön silbergrau. Wann der silbergraue Farbton zum Vorschein kommt, richtet sich nach der Himmelsrichtung. Dadurch dauert es unterschiedlich lang, bis alle Seiten des Hauses den gleichen Grauton haben. Dies gilt auch für Stellen, die nicht mit Wasser oder Regen in Berührung kommen, wie z.B. unter überstehenden Dächern. Unmittelbar nach der Behandlung mit Sioo:x-Produkten können sich manche Holzarten farblich verändern, weil Farbkomponenten aus dem Holz austreten. Dies geht nach ein paar Tagen und bei Regen vorüber.

Was passiert, wenn Sioo:x Oberflächenschutz auf Glas kommt?

Sioo:x Oberflächenschutz reagiert mit Glas und muss sofort mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Ist der Spritzer erst einmal getrocknet, entstehen Flecken im Glas.

Wie entfernt man Fett- und andere Flecken?

Fett wird mit Sioo:x Holzschutz Fassade entfernt. Zunächst möglichst viel Fett mit Papier aufnehmen, dann Sioo:x Premium Holzschutz Fassade aufbringen und 10 Minuten einwirken lassen. Gründlich reiben, bis der Fleck beseitigt ist. Mit Wasser spülen, trocknen lassen und eine Schicht Holzschutz Fassade auftragen. Nach dem Trocknen eine Lage Oberflächenschutz Fassade aufbringen. Der Grauton wird sich mit der Zeit angleichen.

Technische Informationen

Einsatzbereiche: Holzfassaden, Schutzwände, Zäune

Holzarten: Feingesägt: Fichte, Kiefer, Kiefernholz, Thermokiefer, Thermoese, Thermowood, Zeder, Lärche. Feingesägtes Holz ist zu bevorzugen.

Ausrüstung: Breiter Pinsel und Eimer
(nach der Verwendung sofort mit Wasser reinigen)

Temperatur beim Auftragen: +6 °C - 30 °C

Feuchtegehalt des Holzes: Max. 23 %

Lagerung: +5°C - 25°C

Halbbarkeit: 2 Jahre in ungeöffneter Verpackung

Inhalt: Siliziumemulsion und Wasser

pH: 8

Umwelt: Kleinere Mengen kann man in den Abfluss gießen

Kundenkontakt: Sioo:x Wood Protection AB, Von Utfallsgatan 20,
+46 31-42 42 62, info@sioox.se, sioox.se

Deutschland: H2 Bauprodukte GmbH; Oberhofen 42; 87452 Altsried;
08373/92 38 900; info@lignaprotect.de

